



MP CL

Graisse Multi usage

FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : GMP 5/A

– Description et propriétés :

MP CL est une graisse multi usage pour utilisations générales courantes sans contraintes de charge et dans les conditions normales.

MP CL est miscible avec la plus part des graisses à savons conventionnels, elle présente une bonne stabilité mécanique, une excellente pompabilité assurée par ses propriétés à froid et sa texture lisse.

MP CL possède une très bonne résistance à l'eau et ne contient pas de plomb ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour l'environnement.

Plage de température d'utilisation étendue, allant de -10°C à 130°C .

– Applications :

- ✓ Tous types de roulements, de joints, de cardans, dans les conditions de température et de charge normales.
- ✓ Tout type d'applications dans les transports, le TP, l'agriculture.

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE : GMP5/A

– Caractéristiques Techniques :

| Caractéristique | Méthodes | MP CL 000 | MP CL 00 | MP CL 0 | MP CL 1 | MP CL 2 | MP CL 3 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Type de savon | --- | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Aspect | --- | Brillant butyreux | Brillant butyreux | Brillant butyreux | Brillant butyreux | Brillant butyreux | Brillant butyreux |
| Texture | --- | Filante | Filante | Filante | Filante | Filante | Filante |
| Pénétration travaillée à 60 coups à 25°C | ASTM D 217 | 445 - 475 | 400 - 430 | 355 - 385 | 310 - 340 | 265 - 295 | 220 - 250 |
| Point de goutte °C | ASTM D 566 | Min 180 |
| Viscosité de l'huile de base à 40°C | ASTM D 445 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |